

COLDMIX ASFALTSLEM

Gebruiksklaar bitumineus mortel op emulsiebasis

COLDMIX ASFALTSLEM is een gebruiksklaar bitumineus mortel op emulsiebasis met extra opvulmiddel, vrij van toegevoegde oplosmiddelen. Het product dient voor de afdichting van poriën en voor de productie van beschermende oppervlaktelagen op asfalt- en betonbodems, vooral op rijbanen, snelwegranden, bouwroutes (bijv. afdichting van de binderlaag), wandel- en fietspaden, schoolpleinen, inritten etc. Een tijdig aangebrachte oppervlakteschermlaag voorkomt beschadigingen aan de ondergrond door vocht en door andere effecten van weer en verkeer.

Productvoordelen

- ▶ Voor het visueel opwaarderen van asfalt- en betonoppervlakken
- ▶ Met water verdunbaar en sneldrogend
- ▶ Gebruiksklaar met vulmiddelen
- ▶ Voor het afdichten van verse ruwe asfaltlagen
- ▶ Voor het beschermen van afgereden en verouderde asfaltlagen

Toepassingsgebieden, verwerking en verpakkingsgrootte vindt u op de achterzijde van deze datasheet.



Wil u meer weten over COLDMIX ASFALTSLEM? Kijk op de website of mail ons: info@coldmix.nl.

Voorop in wegdekzorg

 **COLDMIX**
SUSTAINABLE ROADFIX

Postbus 127 6040 AC Roermond
Schipperswal 19 6041 TC Roermond
T 0475 51 80 47 F 0475 51 80 48

www.coldmix.nl info@coldmix.nl

Toepassingsgebieden

COLDMIX ASFALTSLEM dient voor de afdichting van poriën en voor de productie van beschermende oppervlaktelagen op asfalt- en betonbodems, vooral op rijbanen, snelwegranden, bouwroutes (bijv. afdichting van de binderlaag), wandel- en fietspaden, schoolpleinen, inritten etc.

Verwerking

De verwerking moet plaatsvinden bij warm en droog weer. Het werkkoppervlak zelf (zo ruw mogelijk) moet vrij zijn van vuil en losse deeltjes en moet daarom voor de behandeling met een hogedrukspuit worden gereinigd. Verse asfaltlagen kunnen zonder bijzondere voorzieningen worden bedekt. Gegoten asfalt, asfaltbeton 0/5 en beton zijn vanwege hun afgesloten oppervlak niet geschikt als ondergrond. Roer COLDMIX ASFALTSLEM goed door, verdun het eventueel met water, breng het aan op het werkkoppervlak en verdeel het met een rubberen schuiver of een handbezem.

Verwerkingstemperatuur: bodemtemperatuur min. + 10°C, droog

De droogtijd van COLDMIX ASFALTSLEM hangt af van de weersomstandigheden. Dit zijn referentiewaarden bij goede omstandigheden:

Bodemtemperatuur in °C:	32	22	12
Buitemtemperatuur in °C:	18	17	14
Relatieve luchtvochtigheid in %:	50	60	80
Droogtijd in uren, ca.:	0,5	1,0	> 4,0



Verpakkingsgrootte

- ▶ Kunststof emmer 30 kg
- 14 verpakkingen per pallet

Lees ook het technische gegevensblad!

 **COLDMIX**
SUSTAINABLE ROADFIX

Postbus 127 6040 AC Roermond
Schipperswal 19 6041 TC Roermond
T 0475 51 80 47 F 0475 51 80 48

www.coldmix.nl info@coldmix.nl

Voorop in wegdekzorg