

# COLDMIX REPSTAR®

Technisch gegevensblad

## Reactieve gebruiksklare mix voor koud gebruik

### Voordelen

- ▶ hardt snel uit
- ▶ extreem standvastig
- ▶ eenvoudig te verwerken, zonder uitgebreide inzet van personeel en apparatuur en bij elk weer

### Verpakking

- ▶ Ovalen kunststof emmer  
25 kg, herbruikbaar  
24 verpakkingen per pallet.



### Opslag

COLDMIX REPSTAR® kan in de ongeopende, originele verpakking ca. 6 maanden worden bewaard en is niet gevoelig voor vorst. Aangebroken verpakkingen kunnen slechts kort worden opgeslagen, omdat de luchtvochtigheid zorgt voor uitharding van het mengsel.

### Milieuvriendelijkheid

Oplosmiddelvrij, 100% recyclebaar  
(asfaltrecycling)

### Product

COLDMIX REPSTAR® is een krachtig reactief mengsel voor kleine beschadigingen aan alle soorten verkeersoppervlakken. Het bestaat uit een mengsel van hoogwaardige steentjes en zand met korrelgrootte 0/4 of 0/8 en een polymeergemodificeerd bitumineus bindmiddel met speciale toevoegingen en hechtmiddelen. COLDMIX REPSTAR® is reactief en oplosmiddelvrij.

### Toepassingsgebied

COLDMIX REPSTAR® hardt snel uit, is extreem standvastig en eenvoudig te verwerken. Daarom kan het gebruiksklare COLDMIX REPSTAR®-mengsel ook zeer goed worden gebruikt bij zwaar belaste oppervlakken.

- ▶ Opvullen van boorgaten na monsterneming
- ▶ Herstellen van gaten en vorstbreuken
- ▶ Verhogen van opritten
- ▶ Bodemegalisering

Verwerking en opmerking vind u op de achterzijde van dit gegevensblad.

## Verwerking

De te behandelen oppervlakken moeten vrij worden gemaakt van losse onderdelen en vuil. De ondergrond moet droog tot licht vochtig zijn.

COLDMIX BITUSPRAY® is uitstekend geschikt als hechtbodem, gespreid op de ondergrond en de zijflanken van de beschadigde oppervlakken.

REPSTAR® is eenvoudig in het beschadigde oppervlak te gieten. Voor een optimale verwerking bij lage temperaturen moet het materiaal van tevoren op kamertemperatuur worden bewaard.

COLDMIX REPSTAR® aanbrengen op een iets hoger niveau en verdelen, zonder het te verdichten, vervolgens goed vochtig maken (ca. 1-2 liter water per emmer).

Gebruik voor het verdichten van het materiaal stampers of bij grote oppervlakte een lichte wals of trilplaten.

Bij de inbouw van speciale koude mix is het inleggen van een voegband niet noodzakelijk!


## Gebruik

Voor elke 1 cm inbouwdiepte is ca. 25 kg/m<sup>2</sup> materiaal nodig met het oog op de na-verdichting. Bij verschillende ondergronden kunnen de te gebruiken hoeveelheden licht afwijken.

## Opmerking

Dit gegevensblad dient ter vervanging van alle eerdere technische informatie over het product. Deze is hierbij ongeldig. De informatie is samengesteld op basis van de nieuwste gebruikstechnieken. Houd er echter rekening mee dat er, afhankelijk van de toestand van het bouwoject, afwijkingen van de in het gegevensblad omschreven werkwijze nodig kunnen zijn. Voor zover er in het contract niet anders is overeengekomen, is alle informatie op het gegevensblad vrijblijvend en daarmee geen contractueel overeengekomen producttoestand. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op dit gegevensblad te allen tijde te kunnen wijzigen.

[Aanvullend gegevensblad opvragen.](#)



Wil u meer weten over COLDMIX REPSTAR®? Kijk op de website of mail ons: [info@coldmix.nl](mailto:info@coldmix.nl).

**Voorop in wegdekzorg**

 **COLDMIX**  
**SUSTAINABLE ROADFIX**

Postbus 127 6040 AC Roermond  
Schipperswal 19 6041 TC Roermond  
T 0475 51 80 47 F 0475 51 80 48

[www.coldmix.nl](http://www.coldmix.nl) [info@coldmix.nl](mailto:info@coldmix.nl)